



## INFORME MICROBIOLÓGICO: M20/142

CLIENTE	: Cerámicas San Lorenzo SAC
DIRECCIÓN CLIENTE	: Av. Industrial S/N (Km. 365) Panamericana Sur, Prado de Lurin, Lima, Perú.
ENVIADO POR	: Jenny Morales
FECHA DE INGRESO	: 18/01/2021
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN	: No Aplica
TIPO DE MUESTRA	: "Piezas cerámicas"
SERIE/IDENTIFICACIÓN	: (M20/142)
FECHA DE ELABORACION	: Sin datos
FECHA DE VENCIMIENTO	: Sin datos
MUESTREADO POR	: El cliente
FECHA DE MUESTREO	: Sin datos
ANÁLISIS SOLICITADOS	: Evaluación de actividad antimicrobiana frente a <i>Candida albicans</i> ATCC 90028

### Objetivo

Evaluar el efecto antibacteriano de una cerámica tratada, frente a *Candida albicans* ATCC 90028, según norma ISO 22196 a los tiempos: 0 y 72 horas. El efecto de la cerámica tratada, se contrasta con el observado frente a una cerámica sin tratamiento (control).

### Descripción de la muestra:

- Muestra experimental:  
M20/142: Cerámica con tratamiento.
- Muestra control:  
M20/142X: Cerámica sin tratamiento.

### Método:

La actividad antimicrobiana se determinó mediante la Metodología de la Norma ISO 22196 (método cuantitativo). Para esta evaluación, las muestras (experimental y control) se pusieron en contacto directo con un inóculo estandarizado de *C. albicans* ATCC 90028 durante 0 y 72 horas.

El número de células viables en cada tiempo de exposición se evaluó mediante un recuento en placa en duplicado. Los resultados son expresados como el recuento de células viables recuperadas de la muestra. El resultado se expresa como el valor de la actividad antimicrobiana y el porcentaje de reducción en 72 horas, después del contacto con muestra experimental, respecto a la muestra control. La actividad antimicrobiana de la cerámica, se calcula con la siguiente fórmula:

$$A = F - G$$

Donde:

A = Actividad antimicrobiana

F = Proliferación microbiana en muestra control ( $\text{Log}_{10}$ )

G = Proliferación microbiana en muestra experimental ( $\text{Log}_{10}$ )

Dicho valor expresado en la fórmula, se comparó con el obtenido con los controles mediante un sistema de rangos de interpretación (Tabla 1), propuestos por el Hohenstein Research Institute (2008).

**Tabla 1.** Rangos de interpretación de la potencia de la "Actividad antimicrobiana".



Actividad antimicrobiana	Eficacia específica (F-G)
No tiene actividad	< 0.5
Tiene una leve actividad	≥ 0.5 a <1
Actividad significativa	≥ 1 a < 3
Fuerte actividad	≥ 3

### Condiciones experimentales del ensayo:

Microorganismo evaluado:	<i>C. albicans</i>
Tamaño de muestra:	4 x 4 cm.
Volumen de inóculo utilizado:	0,4 ml
Concentración del inóculo:	2 x10 <sup>6</sup> UFC/ml
Medio de cultivo:	Agar Sabouraud
Condiciones de incubación:	25 ± 1°C, 24 horas, en atmósfera aeróbica

### Resultados

Los ensayos realizados, muestran que la cerámica con tratamiento presenta una actividad antimicrobiana significativa a las 72 horas de exposición frente a *C. albicans*. (Tabla 2). En la tabla 3, se presenta la proliferación de *C. albicans* en la superficie control sin tratamiento.

**Tabla 2.** Evaluación de actividad antimicrobiana de cerámica con tratamiento, frente a *C. albicans* ATCC 90028.

	Tiempos de evaluación	UFC/cm <sup>2</sup>	Log <sub>10</sub>	Valor A*	Interpretación	% Reducción
M20/142	0 H	6,0E+04	4,8			
	72 H	6,0E+02	2,8	2,0	Actividad significativa	98,57

**Tabla 3.** Proliferación de *C. albicans* ATCC 90028 en superficie control.

Tiempos de evaluación	UFC/cm <sup>2</sup>	Log <sub>10</sub>
0 H	8,0E+04	4,9
72 H	8,0E+04	4,9

### Conclusión

La cerámica con tratamiento, presenta una actividad antimicrobiana significativa frente a la cepa *C. albicans* ATCC 90028 a las 72 horas de exposición, en ensayo *in vitro* según norma ISO 22196.



UNIVERSIDAD DE CHILE  
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos  
Doctor Fernando Monckeberg Barros

INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS - INTA

Laboratorio de Microbiología y Probióticos

areyes@inta.uchile.cl - +56 2 2978 1474  
Av. El Líbano 5524, Macul, Santiago, Chile / www.dinta.cl - www.inta.cl

Sin otro particular, le saluda atentamente.

**Dra. Angélica Reyes Jara**  
Jefe Laboratorio Microbiología y Probióticos

**BQ, MSc. Ninoska Cordero Mattos**  
Coordinadora

**Santiago, 28 de Enero de 2021**

**Nota:** Estos resultados son válidos para las muestras analizadas. Se autoriza sólo el uso técnico de estos resultados, cualquier otro uso debe ser convenido previamente con el INTA.